

Fizikai és kémiai tulajdonságok/ Physical and chemical characteristics

Anyag / Material	AcrylnitrilButadienStyrol (ABS)	
Sűrűség / Density	1,05	[g/ccm]
Átmérő / Diameter	1,75 / 2,85	[mm]
Átmérő tűrés / Diametertolerance	± 0,05	[mm]
Ovalitás tűrés / Roundnesstolerance (max.)	± 5	[%]
Lágyulási hőmérséklet / Vicatsoftingtemp. (ISO 75, A 1,8MPa)	92	[°C]
Nyomatási hőmérséklet / Printing temp.	~235-250	[°C]
Tálcahőmérséklet/ Buildplatetemp.	~100-120	[°C]
Nyújtás E-Modul / Tensilestress (Yield) (ISO527)	2350	[MPa]
Hajlítási szilárdság / Flexuralstress (ISO178)	49	[MPa]
Szakadási nyúlás / Tensilestrain (Yield) (ISO527)	10	[%]
RoHS	megfelel / compliant	
Dobméret / Coilszize (D x H)	200 x 65	[mm]
Nettó súly / Net weight	1000	[g]
Hossz per kg / Length per kg 1,75 / 2,85mm	400 / 147	[m]
Dobtengely átmérő / Coilcorediameter	52	[mm]

A műanyagok is idővel előregednek és elveszítik tulajdonságaikat. Javasoljuk, hogy a megvásárolt tekercset, a külső csomagolás nyitásától számítva 12 hónapon belül használja fel. Az anyag megfelelő tárolása - hűvös, száraz és sötét - helyen történik. Az olvadt termék érintése komoly égési sérüléshez vezethet. Megfelelő óvintézkedések szükségesek. Olvadási hőmérséklet felett az anyagból gőzök szabadulnak fel, ezért gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. Kerüljük az anyag túlhevítését. Jelen adatlap a jelenlegi ismereteink alapján lett kiállítva. A fent említett műszaki adatok tipikusak, próbatestek alapján kiállított értékek. Az adatlapban megadott tulajdonságok nem garantáltak, a termék esetleges további fejlesztése során megváltozhatnak.

Plastics also age and lose their properties over time. We recommend a consumption of the acquired roll within 12 months from the opening of the outer packaging. A material-appropriate storage - cool, dry and dark - is required. Direct contact with the molten product can cause serious burns. Appropriate precautions should be taken. At temperatures above the melting temperature of the release of vapor is possible. Provide adequate ventilation! Avoid overheating of the material. All data have been compiled to the best of knowledge and belief. The aforementioned technical Data are typical, determined on specimens values. They are not warranted characteristics and can be changed any time during the development of products.

HERZKft.

Műanyag- &Hőlégtéchnika
H-2225 Üllő, Hrsz. 3335
Pesti út 284.

Tel: +36 29/ 522 400
Fax: +36 29/ 522 410
herz@herz-hungaria.hu
www.herz-hungaria.hu